

Datenblatt

AM-ECOFLAM

Beschreibung	Klares, glänzendes Polyester Laminat, speziell für das Laminieren von Druckmedien. Zusätzlicher UV Schutz. Empfohlen als Laminat für die perforierte Fensterlochfolie AM-ECOFLF		
Anwendung	Laminat für Druckmedien und langfristigem Einsatz im Außenbereich, sowie für Fahrzeugbeschriftungen auf Flachglas oder gewölbten Flächen. Die Durchsicht bleibt nach Aufbringung erhalten.		
Zertifikate	derzeit in Erstellung		
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	mind. + 10°C (bis zu 30°C)		
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis zu +140°C		
Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung	Bis zu 5 Jahre		
Lagerfähigkeit bei 23°C / 50% r.F.	1 Jahr bei ungeöffneter Originalverpackung *		

Physikalische Eigenschaften Obermaterial	Werte	Einheit	Norm
Dicke	20	µm	ISO 534

Physikalische Eigenschaften Abdeckvariante	Gewicht ISO 536
Einseitig silikonisierter, Polyesterliner	42g/qm +/-10

Druck- und Satzfehler vorbehalten

* Unter Einhaltung der Lager- und Handhabungsgrundsätze. Mitteleuropäisches Normklima, unbedruckt

10/5/18

Änderungen vorbehalten



Office West / Zentrale:
Brixentaler Str. 80 d
A - 6300 Wörgl
Tel. +43 5332 76229-0

Office East: Campus 21
Liebermannstr. Obj. F13/1010
A - 2345 Brunn am Geb.
Tel. +43 5332 76229-20

www.aristographic.at · info@aristographic.at