

## Datenblatt

### AM-PLG / AM-PLM / AM-PLSM

|                                         |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung                            | <b>Selbstklebende, polymer weichgemachte PVC-Folie, transparent glänzend / matt / semi-matt, 75µ, B1</b>            |
| Anwendung                               | Schutzfolie mit UV-Schutz für digitale Großformatdrucke                                                             |
| Abmessung                               | AM-PLG/PLM 1050/1372/1600mm x 50m   AM-PLSM 1372mm x 50m                                                            |
| Empfohlene Verarbeitungstemperatur      | mind. + 10°C                                                                                                        |
| Temperaturbeständigkeit                 | - 30 bis + 80°C                                                                                                     |
| Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung | 5 Jahre *                                                                                                           |
| Lagerfähigkeit bei 23°C / 50% r.F.      | AM-PLSM 2 Jahre bei ungeöffneter Originalverpackung *<br>AM-PLG/PLM 12 Monate bei ungeöffneter Originalverpackung * |

| Physikalische Eigenschaften Obermaterial | Werte  | Einheit | Norm           |
|------------------------------------------|--------|---------|----------------|
| AM-PLSM Dicke                            | 75 ± 5 | µm      | ISO 534        |
| AM-PLG/PLM Dicke                         | 75 ± 5 | µm      | ASTM D 1593    |
| AM-PLSM Reißdehnung MD                   | > 160  | %       | DIN EN ISO 527 |
| AM-PLSM Bruchspannung MD                 | > 26   | Mpa     | DIN EN ISO 527 |

| Physikalische Eigenschaften Kleber      | Werte  | Einheit | Norm         |
|-----------------------------------------|--------|---------|--------------|
| AM-PLSM Klebkraft* - Permanent, klar    | 14 ± 6 | N/25mm  | Finat 1      |
| AM-PLG/PLM Klebkraft* - Permanent, klar | 22 ± 6 | N/25mm  | 24h auf Glas |

\*Durchschnittswert

| Physikalische Eigenschaften Abdeckvariante | Dicke EN ISO 20 534 | Gewicht ISO 536 |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| AM-PLSM Silikonisiertes Kraftpapier        | 0,144mm             | 135g/m²         |
| AM-PLG/PLM Pergamin                        | 0,055mm             | 62g/m²          |

\* Unter Einhaltung der Lager- und Handhabungsgrundsätze. Mitteleuropäisches Normklima, unbedruckt

14/07/22

Änderungen vorbehalten