

## AM-PP200S

SLP GESTRICHENES PAPIER

# ARISTOmedia®

### PRODUKTSPEZIFIKATION \*

Gewicht DIN EN ISO 536	g/m <sup>2</sup>	208	± 7
Dicke DIN EN ISO 534	µm	192	± 7
	mil	7,6	± 0,3
Glanz BYK (60°) ISO 2813		18	± 5
Colour Elrepho UVO (D65) ISO 2469	L	96,8	± 0,5
	a	0,2	± 0,3
	b	2,6	± 0,6
	delta b	12,6	± 0,8
CIE Weiße (D65/10°) min. ISO 2469		> 136	
Opazität min. ISO 2469	%	> 91	

#### Bedruckbarkeit

Einseitig bedruckbar

#### Laminierbarkeit

Heiß & kalt

#### Drucktechnologie

- 🟠 Inkjet solvent
- 🟡 Inkjet latex
- 🟣 Inkjet UV

#### Kompatibilität

Exzellente Ergebnisse auf allen eco-, mild- und hard-solvent Druckern, sowie auf Latex- und UV-Druckern. Zertifiziert für HP Latex-Drucker.

#### Zertifikate

Certified for  
HP Latex Inks

Certified for HP Latex Inks

### VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

- Exzellente Bildqualität mit brillanter Farbwiedergabe
- Optimale Verarbeitungseigenschaft
- Outdoor Haltbarkeit
- Hohe Nassstärke
- Schnell trocken
- PVC frei
- Zertifiziert für HP Latex-Tinten

### HAUPTANWENDUNGEN

#### Sign & Display Graphics

- POS Schilder
- Ausstellungsgrafiken
- Kommerzielle Poster für Innen- und Außenanwendungen

#### Verwendungshinweise

Material nur in Originalverpackung aufbewahren. Möglichst im Standardklima (23°C, 50 % rel. Feuchte) lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Es wird empfohlen, das Papier vor Gebrauch mindestens 24 Stunden lang dem Raumklima anzupassen.

\* Änderungen vorbehalten.

# ARISTO®

Graphic Austria

ARISTO Graphic Austria GmbH

Brixentaler Str. 80 d | T: +43 5332 76229 - 0  
A - 6300 Wörgl | F: +43 5332 76229-77

www.aristographic.at · bestellungen@aristographic.at

Version 11/2021