

PRÜFZEUGNIS

PZ-Hoch-151231-7

zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN 4102, Teil 1

Antragsteller	Aristo Graphic Systeme Ges.m.b.H. Brixentalerstraße 80d A-6300 Wörgl
Art des Prüfmaterials	weiße, glänzende Selbstklebefolien aus PVC mit Acrylatkleber aufgeklebt auf Stahlblech
Bezeichnung des Prüfmaterials	„Aristo Media AM-MF10 weiss glanz“ „Aristo Media AM-MF100 weiss glanz“ „Aristo Media AM-PF10 weiss glanz“
Probenahme	durch den Antragsteller
Inhalt des Antrags	Prüfung auf Entflammbarkeit zur Einreihung in die Baustoffklasse B1 "schwerentflammbar" nach DIN 4102, Teil 1
Geltungsdauer des Prüfzeugnisses	30.09.2020
Ergebnis	Die geprüften Produkte erfüllen aufgeklebt auf metallische Untergründe mit einer Rohdichte von $\geq 5890 \text{ kg/m}^3$, einem Schmelzpunkt von $\geq 1000^\circ\text{C}$ und einer Dicke von $\geq 0,6\text{mm}$ die Anforderungen der Baustoffklasse B1 für schwerentflammbare Baustoffe nach DIN 4102, Teil 1 (Mai 1998).



Das Prüfzeugnis umfasst 5 Seiten und 8 Anlagen.

Hinweis: Falls der o.g. Baustoff nicht als Bauprodukt gemäß MBO § 2, Abs. 9, Ziffer 1, verwendet wird, ist ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nicht erforderlich.

Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).

Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen / bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis nach Landesbauordnung. Dieser ist zu führen durch:

- eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch
- ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder durch
- eine Zustimmung im Einzelfall

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen

- bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.

Das Prüfzeugnis darf ohne vorherige Zustimmung der Prüfstelle nur innerhalb des Geltungszeitraumes und nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

1. Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand

PN 21974: „Aristo Media AM-PF10 weiss glanz“

-weiße, glänzende Selbstklebefolie aus PVC-

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte:

Gesamtdicke (mit Schutzfolie) $\approx 0,31$ mm
Gesamtflächengewicht (mit Schutzfolie) ≈ 296 g/m²
Dicke der Selbstklebefolie $\approx 0,14$ mm
Flächengewicht der Selbstklebefolie ≈ 118 g/m²

PN 21972: „Aristo Media AM-MF100 weiss glanz“, wie PN 21974, jedoch mit folgenden Kennwerten

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte:

Gesamtdicke (mit Schutzfolie) $\approx 0,34$ mm
Gesamtflächengewicht (mit Schutzfolie) ≈ 275 g/m²
Dicke der Selbstklebefolie $\approx 0,15$ mm
Flächengewicht der Selbstklebefolie ≈ 141 g/m²

PN 21948: „Aristo Media AM-MF10 weiss glanz“, wie PN 21974, jedoch mit folgenden Kennwerten

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte:

Gesamtdicke (mit Schutzfolie) $\approx 0,30$ mm
Gesamtflächengewicht (mit Schutzfolie) ≈ 286 g/m²
Dicke der Selbstklebefolie $\approx 0,13$ mm
Flächengewicht der Selbstklebefolie ≈ 149 g/m²

Weitere Angaben zur Zusammensetzung des geprüften Baustoffes liegen der Prüfstelle nicht vor. Muster sind hinterlegt.

2. Herstellung und Vorbehandlung der Proben

Aus dem Material wurden Proben mit den Abmessungen 1000 mm x 190 mm zur Beflammung im Brandschacht herausgeschnitten.

Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.

Die Folien wurden auf Stahlblech in ein Dicke von 0,88 mm gemäß DIN 4102-16: 2015-09, Punkt 4.4, d, I aufgeklebt.

3. Probenanordnung -aufgeklebt auf Stahlblech-

#6992:	PN 21972	Beflammung in Querrichtung
#6993:	PN 21972	Beflammung in Längsrichtung
#6997:	PN 21974	Beflammung in Querrichtung
#6989:	PN 21948	Beflammung in Querrichtung
#7106:	PN 21948	Beflammung in Querrichtung
#7107:	PN 21948	Beflammung in Querrichtung

4. Prüfdatum KW 37 und KW 41 in 2015



5. Versuchsergebnisse

Die Prüfung erfolgte gemäß DIN 4102-16:2015-09

Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper						Dimension
	Versuchs-Nr.	#6992	#6993	#6997	#6989	#7106	#7107	
	Probeneingangsnummer	PN 21972	PN 21974	PN 21948				
Beflam- mung	Richtung	quer	längs	quer	quer	quer	quer	
1	Nr. Probenanordnung gem. DIN 4102/T15, Tab. 1	7	7	7	7	7	7	
2	Maximale Flammenhöhe über Probenunterkante	70	70	60	60	60	60	cm
3	Zeitpunkt ¹⁾	0:44	0:43	0:37	0:48	0:38	0:35	min:s
4	Durchschmelzen / Durchbrennen Zeitpunkt ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
5	Feststellungen a. d. Probenrückseite Flammen/Glimmen Zeitpunkt ¹⁾	---	---	---	---	---	---	min:s
6	Verfärbungen Zeitpunkt ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
7	Brennendes Abtropfen Beginn ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
8	Umfang vereinzelt abtropfendes Probenmaterial ²⁾	---	---	---	---	---	---	
9	stetig abtropfendes Probenmaterial ²⁾	---	---	---	---	---	---	
10	Brennend abfallende Probenteile Beginn ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
11	Umfang vereinzelt abfallende Probenteile ²⁾	---	---	---	---	---	---	
12	stetig abfallende Probenteile ²⁾	---	---	---	---	---	---	
13	Dauer des Weiterbrennens auf dem Siebboden (max.)	./.	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
14	Beeinträchtigung der Brennerflamme durch abtropfendes/abfallendes Material: Zeitpunkt ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
15	Vorzeitiges Versuchsende Ende des Brandgeschehens an den Proben ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
16	Zeitpunkt d. ggf. erfolgten Versuchsabbruchs ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
17	Nachbrennen nach Versuchsende Dauer ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
18	Anzahl der Proben	---	---	---	---	---	---	
19	Probenvorderseite ²⁾	---	---	---	---	---	---	
20	Probenrückseite ²⁾	---	---	---	---	---	---	
21	Flammenlänge	---	---	---	---	---	---	cm
22	Nachglimmen nach Versuchsende Dauer ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
23	Anzahl der Proben	---	---	---	---	---	---	

Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper						Dimension
	Versuchs-Nr.	#6992	#6993	#6997	#6989	#7106	#7107	
	Probeneingangsnummer	PN 21972	PN 21974	PN 21948				
Beflam- mung	Richtung	quer	längs	quer	quer	quer	quer	
24	<u>Ort des Auftretens</u> Untere Probenhälfte ²⁾	---	---	---	---	---	---	
25	Obere Probenhälfte ²⁾	---	---	---	---	---	---	
26	Probenvorderseite ²⁾	---	---	---	---	---	---	
27	Probenrückseite ²⁾	---	---	---	---	---	---	
28	<u>Rauchdichte</u> ≤ 400 % * min	18	21	7	15	17	18	% * min
29	> 400 % * min ⁴⁾	---	---	---	---	---	---	% * min
30	<u>Diagramm in Anlage Nr.</u>	1	2	3	4	5	6	
31	<u>Restlängen: Einzelwerte</u> ³⁾							
	Probe 1	43	47	44	44	44	42	cm
	Probe 2	41	44	43	42	41	36	cm
	Probe 3	44	44	46	44	40	43	cm
	Probe 4	41	48	45	46	44	42	cm
32	<u>Mittelwert Einzelversuch</u> ³⁾	42	46	45	44	42	41	cm
33	<u>Foto des Probekörpers in Anlage Nr.</u>	1	2	3	4	5	6	
34	<u>Rauchgastemperatur</u> Maximum des Mittelwertes	105	105	105	102	114	116	°C
35	<u>Zeitpunkt</u> ¹⁾	09:57	09:51	09:54	09:57	09:12	10:00	min:s
36	<u>Diagramm in der Anlage Nr.</u>	1	2	3	4	5	6	
37	<u>Bemerkungen:</u> keine							

1) Zeitangaben ab Versuchsbeginn
2) Zutreffendes angekreuzt

3) Bei Feuerschutzmitteln Angaben von Trägerplatte/Schaumschicht getrennt.
4) sehr starke Rauchentwicklung



6. Erläuterungen zur Versuchsdurchführung

-keine-

7. Zusammenfassung der Ergebnisse und ergänzende Feststellung zum Brandverhalten

Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper						Dimension
	Versuchs-Nr.	#6992	#6993	#6997	#6989	#7106	#7107	
	Probeneingangsnummer	PN21972		PN21974	PN21948			
Beflammungsart	Richtung	quer	längs	quer	quer	quer	quer	
1	Mittlere Restlänge	42	46	45	44	42	41	cm
2	Max. mittlere Rauchgastemperatur	105	105	105	102	114	116	°C
3	Rauchdichte	18	21	7	15	17	18	%min
4	Bemerkungen: -keine-							

Nach DIN 4102 Teil1 müssen schwerentflammbare Baustoffe auch die Anforderungen der Baustoffklasse B2 erfüllen.

Gemäß zusätzlicher Prüfungen im Brennkasten ist dies der Fall (siehe Anlage 7 und 8)

8. Besondere Hinweise

- Die genannten Ergebnisse gelten nur für den in Abschnitt 1 beschriebenen Baustoff. Im Verbund mit zusätzlichen Materialien (Beschichtung, Untergrund) kann sich das Brandverhalten ändern.
- Dieses Prüfzeugnis gilt nicht als Nachweis des Brandverhaltens nach Bewitterung im Freien.
- Dieses Prüfungszeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).
- Das Prüfzeugnis ist kein Ersatz für eine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Es wird unbeschadet eventueller Rechte Dritter erteilt.
- Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfungszeugnis als Grundlage dienen
 - bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
 - bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.
- Die Erläuterungen in DIN 4102-1, Anhang D, insbesondere zur Fremdüberwachung, sind besonders zu beachten.

9. Geltungsdauer

Dieses Prüfzeugnis gilt bis zum auf der Seite 1 genannten Zeitpunkt, falls sich die Prüfvorschriften und Beurteilungsgrundlagen, dem Stand der Technik folgend, nicht vorzeitig ändern.

Fladungen, den 03.08.2018

Sachbearbeiterin:




(Silke Biendara)




Leiter der Prüfstelle:


(Dipl.-Ing.(FH) Andreas Hoch)



Brandschachtprüfung #6992




Messdaten





Brandschachtprüfung #6993



Messdaten




Brandschachtprüfung #6997





Messdaten

#6997, Aristo Graphic, "AM-PF10", quer, PN 21974
 Restlänge: 45cm, max. Rauchtemp.: 105°C, Rauch-Int.: 7%/min




Brandschachtprüfung #6989




Messdaten


#6989, Aristo Graphic, "AM-MF10", quer, PN 21948
Restlänge: 44cm, max. Rauchttemp.: 102°C, Rauch-Int.: 15%/min





Brandschachtprüfung #7106




Messdaten



Brandschachtprüfung #7107



Messdaten



Prüfung auf Normalentflammbarkeit

Einreihung in die Baustoffklasse B2 nach DIN 4102

1. **Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand** s. Seite 2

2. **Herstellung und Vorbehandlung der Proben**

Aus dem Material wurden Proben für den Kanten- und Flächentest herausgeschnitten.
Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.

3. **Probenanordnung**

Die Folien wurden auf Stahlblech in ein Dicke von 0,88 mm gemäß DIN 4102-16, 4.4, d, I aufgeklebt.

Beflammung der Folie in Längs- und Querrichtung

4. **Prüfdatum** KW 37 in 2015

5. **Versuchsergebnisse**

PN 21972: Beflammung in Längsrichtung	Kantenbeflammung						Flächenbeflammung						Dim
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Proben Nr.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Entzündung ¹⁾	1	1	1	1	./.	--	./.	--	--	--	--	--	./.
Erreichen d. Messmarke ¹⁾²⁾	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	s
max. Flammenhöhe	1	1	2	1	1	--	2	--	--	--	--	--	cm
Zeitpunkt	1	1	1	1	1	--	1	--	--	--	--	--	./.
Selbstverlöschen der Flammen ¹⁾	3	2	3	2	./.	--	./.	--	--	--	--	--	./.
Ende des Glimmens ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	s
Flammen wurden gelöscht nach ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	s
Rauchentwicklung (visuell)	sehr gering						sehr gering						
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	s
Das Material ist ausgebrannt/zerstört bis max. B 1cm x H 2cm.													

PN 21972: Beflammung in Querrichtung	Kantenbeflammung						Flächenbeflammung						Dim
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Proben Nr.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Entzündung ¹⁾	1	--	--	--	--	--	./.	--	--	--	--	--	./.
Erreichen d. Messmarke ¹⁾²⁾	./.	--	--	--	--	--	./.	--	--	--	--	--	s
max. Flammenhöhe	1	--	--	--	--	--	./.	--	--	--	--	--	cm
Zeitpunkt	1	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	./.
Selbstverlöschen der Flammen ¹⁾	2	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	./.
Ende des Glimmens ¹⁾	./.	--	--	--	--	--	./.	--	--	--	--	--	s
Flammen wurden gelöscht nach ¹⁾	./.	--	--	--	--	--	./.	--	--	--	--	--	s
Rauchentwicklung (visuell)	sehr gering						sehr gering						
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s ¹⁾	./.	--	--	--	--	--	./.	--	--	--	--	--	s
Das Material ist ausgebrannt/zerstört bis max. B 1cm x H 1cm.													

¹⁾Zeitangaben ab Versuchsbeginn

-/- kein Auftreten des Ereignisses

²⁾ innerhalb 20 Sekunden

-- keine Angabe

PN 21948:	Kantenbeflammung						Flächenbeflammung						E Dm
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Proben Nr.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Entzündung ¹⁾	1	1	--	--	--	--	./.	./.	--	--	--	--	./.
Erreichen d. Messmarke ¹⁾²⁾	./.	./.	--	--	--	--	./.	./.	--	--	--	--	s
max. Flammenhöhe	2	1	--	--	--	--	2	2	--	--	--	--	cm
Zeitpunkt	1	1	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	./.
Selbstverlöschen der Flammen ¹⁾	2	1	--	--	--	--	./.	./.	--	--	--	--	./.
Ende des Glimmens ¹⁾	./.	./.	--	--	--	--	./.	./.	--	--	--	--	s
Flammen wurden gelöscht nach ¹⁾	./.	./.	--	--	--	--	./.	./.	--	--	--	--	s
Rauchentwicklung (visuell)	sehr gering						sehr gering						
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s ¹⁾	./.	./.	--	--	--	--	./.	./.	--	--	--	--	s
Das Material ist ausgebrannt/zerstört bis max. B 1cm x H 2cm.													

PN 21974:	Kantenbeflammung						Flächenbeflammung						E Dm
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Proben Nr.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Entzündung ¹⁾	1	./.	--	--	--	--	./.	./.	--	--	--	--	./.
Erreichen d. Messmarke ¹⁾²⁾	./.	./.	--	--	--	--	./.	./.	--	--	--	--	s
max. Flammenhöhe	1	1	--	--	--	--	2	2	--	--	--	--	cm
Zeitpunkt	1	1	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	./.
Selbstverlöschen der Flammen ¹⁾	3	./.	--	--	--	--	./.	./.	--	--	--	--	./.
Ende des Glimmens ¹⁾	13	./.	--	--	--	--	./.	./.	--	--	--	--	s
Flammen wurden gelöscht nach ¹⁾	./.	./.	--	--	--	--	./.	./.	--	--	--	--	s
Rauchentwicklung (visuell)	sehr gering						sehr gering						
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s ¹⁾	./.	./.	--	--	--	--	./.	./.	--	--	--	--	s
Das Material ist ausgebrannt/zerstört bis max. B 1cm x H 1cm.													

¹⁾Zeitangaben ab Versuchsbeginn

-/- kein Auftreten des Ereignisses

²⁾ innerhalb 20 Sekunden

-- keine Angabe

6. **Bemerkungen und Erläuterungen zur Versuchsdurchführung** -keine-

7. **Beurteilung bezüglich brennenden Abtropfens/Abfallens**

Das geprüfte Material zeigt kein brennendes Abtropfen / Abfallen.