Datenblatt

AM-MF10RG / AM-MF10PG / AM- MF10PT / AM-MF20RG

Beschreibung	**Selbstklebende, monomer weichgemachte PVC-Folie, weiß glänzend / matt, 100µm**
Anwendung	Digitaldruckfolie zum Bedrucken mit lösemittelhaltigen, latexbasierenden und UV Tinten
Zertifikate	**1) B1, schwer entflammbar nach DIN 4102, Teil 1, verklebt auf PVC-Hartschasumplatte „Forex Classic“** **2) REACH Konform**

Empfohlene Verarbeitungstemperatur	mind. + 10°C
Temperaturbeständigkeit	- 30 bis + 80°C
Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung	4 Jahre *
Lagerfähigkeit bei 23°C / 50% r.F.	2 Jahre bei ungeöffneter Originalverpackung *
Dimensionsstabilität (DIN 50021)	** verklebt auf Stahl, kein messbarer Schrumpf in Querrichtung in Laufrichtung max. 0,2

Physikalische Eigenschaften Obermaterial	**Werte**	**Einheit**	**Norm**
Dicke	100 ± 5	µm	ISO 534
Reißdehnung MD	> 160	%	DIN EN ISO 527
Bruchspannung MD	> 26	Mpa	DIN EN ISO 527

Physikalische Eigenschaften Kleber	**Werte**	**Einheit**	**Norm**
Klebkraft* AM-MF10RG/MF20RG - ablösbar, grau	10 ±4	N/25mm	Finat 1
Klebkraft* AM-MF10PG - permanent, grau	16 ±6	N/25mm	Finat 1
Klebkraft* AM-MF10PT - permanent, klar	14 ±6	N/25mm	Finat 1
*Durchschnittswert			24h auf Glas

Physikalische Eigenschaften Abdeckvariante	**Dicke EN ISO 20 534**	**Gewicht ISO 536**
silikonisiertes Kraftpapier	0,144mm	135g/m²

* Unter Einhaltung der Lager- und Handhabungsgrundsätze. Mitteleuropäisches Normalklima, unbedruckt

7/5/18

Änderungen vorbehalten

**Aufgrund der Wechselwirkung zwischen Druckfarben und dem Laminat, ist mit einem Schrumpf in den ausgeschnittenen bedruckten Graphiken zu rechnen

ARISTO® Graphic Austria

Office West / Zentrale:
Brixentaler Str. 80d
A - 6300 Wörgl
Tel. +43 5332 76229-0

Office East: Campus 21
Liebermannstr. Obj. F13/1010
A - 2345 Brunn am Geb.
Tel. +43 5332 76229-20

www.aristographic.at · info@aristographic.at