

Datenblatt

AM-PLG / AM-PLM / AM-PLSM

Beschreibung **Selbstklebende, polymer weichgemachte PVC-Folie, transparent glänzend / matt / semi-matt, 75µ**
 Anwendung Schutzfolie mit UV-Schutz für digitale Großformatdrucke

Empfohlene Verarbeitungstemperatur mind. + 10°C
 Temperaturbeständigkeit - 30 bis + 80°C
 Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung 5 Jahre *
 Lagerfähigkeit bei 23°C / 50% r.F. 2 Jahre bei ungeöffneter Originalverpackung *

Physikalische Eigenschaften Obermaterial	Werte	Einheit	Norm
Dicke	75 ± 5	µm	ISO 534
Reißdehnung MD	> 160	%	DIN EN ISO 527
Bruchspannung MD	> 26	Mpa	DIN EN ISO 527

Physikalische Eigenschaften Kleber	Werte	Einheit	Norm
Klebkraft* - Permanent, klar	14 ± 6	N/25mm	Finat 1
*Durchschnittswert			24h auf Glas

Physikalische Eigenschaften Abdeckvariante	Dicke EN ISO 20 534	Gewicht ISO 536
Silikonisiertes Kraftpapier	0,144mm	135g/m²

* Unter Einhaltung der Lager- und Handhabungsgrundsätze. Mitteleuropäisches Normklima, unbedruckt

7/5/18

Änderungen vorbehalten



Office West / Zentrale: Brixentaler Str. 80 d
 A - 6300 Wörgl
 Tel. +43 5332 76229-0
 www.aristographic.at

Office East: Campus 21
 Liebermannstr. Obj. F13/1010
 A - 2345 Brunn am Geb.
 Tel. +43 5332 76229-20
 info@aristographic.at