AM-PP140S

GESTRICHENES PAPIER

PRODUKTSPEZIFIKATION *

Gewicht DIN EN ISO 536	g/m²	155	± 7
Dicke DIN EN ISO 534	µm mil	154 6.1	± 7 ± 0.3
Glanz BYK (60°) ISO 2813		18	± 5
Colour Elrepho UVO (D65) ISO 2469	L a b delta b	96,2 0,2 2,8 12,8	± 0,5 ± 0,3 ± 0,6 ± 0,8
CIE Weiße (D65/10°) min. ISO 2469		> 134	
Opazität min. ISO 2469	%	> 86	

Bedruckbarkeit

Einseitig bedruckbar

Laminierbarkeit

Heiß & kalt

Drucktechnologie

- Inkjet solvent
- Inkjet latex
- Inkjet UV

Kompatibilität

Exzellente Ergebnisse auf allen eco-, mild- und hard-solvent Druckern, sowie auf Latex- und UV-Druckern. Zertifiziert für HP Latex-Drucker.

Zertifikate

Certified for **HP Latex Inks**

Certified for HP Latex Inks

VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

- Exzellente Bildqualität mit brillanter Farbwiedergabe
- Optimale Verarbeitungseigenscha=en
- Outdoor Haltbarkeit
- Hohe Nassstärke
- Schnell trocken
- PVC frei
- Zertifiziert für HP Latex-Tinten

HAUPTANWENDUNGEN

Sign & Display Graphics

- POS Schilder
- Ausstellungsgrafiken
- Kommerzielle Poster für Innen- und Außenanwendungen

Verwendungshinweise

Material nur in Originalverpackung aufbewahren. Möglichst im Standardklima (23°C, 50 % rel. Feuchte) lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Es wird empfohlen, das Papier vor Gebrauch mindestens 24 Stunden lang dem Raumklima anzupassen.

* Änderungen vorbehalten.

ARISTOmedia

Version 02/2018