

AM-PP200S

SLP GESTRICHENES PAPIER



PRODUKTSPEZIFIKATION *

Gewicht DIN EN ISO 536	g/m ²	208	± 7
Dicke DIN EN ISO 534	µm	192	± 7
	mil	7,6	± 0,3
Glanz BYK (60°) ISO 2813		18	± 5
Colour Elrepho UVO (D65) ISO 2469	L	96,8	± 0,5
	a	0,2	± 0,3
	b	2,6	± 0,6
	delta b	12,6	± 0,8
CIE Weiße (D65/10°) min. ISO 2469		> 136	
Opazität min. ISO 2469	%	> 91	

VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

- Exzellente Bildqualität mit brillanter Farbwiedergabe
- Optimale Verarbeitungseigenschaft
- Outdoor Haltbarkeit
- Hohe Nassstärke
- Schnell trocken
- PVC frei
- Zertifiziert für HP Latex-Tinten

HAUPTANWENDUNGEN

Sign & Display Graphics

- POS Schilder
- Ausstellungsgrafiken
- Kommerzielle Poster für Innen- und Außenanwendungen

Verwendungshinweise

Material nur in Originalverpackung aufbewahren. Möglichst im Standardklima (23°C, 50 % rel. Feuchte) lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Es wird empfohlen, das Papier vor Gebrauch mindestens 24 Stunden lang dem Raumklima anzupassen.

* Änderungen vorbehalten.

Bedruckbarkeit

Einseitig bedruckbar

Laminierbarkeit

Heiß & kalt

Drucktechnologie

- Inkjet solvent
- Inkjet latex
- Inkjet UV

Kompatibilität

Exzellente Ergebnisse auf allen eco-, mild- und hard-solvent Druckern, sowie auf Latex- und UV-Druckern. Zertifiziert für HP Latex-Drucker.

Zertifikate

Certified for
HP Latex Inks

Certified for HP Latex Inks



Version 02/2018