

AM-PLGUV

Aristo AM-PLGUV ist ein glänzendes selbstklebendes Schutzlaminat zur Druckveredelung im Kaltlaminierverfahren. Es ist aufgrund seines Klebstoffes auch speziell für UV Drucke geeignet.

Matchcode:	AM-PLGUV
Material:	PVC Folie, polymer
Oberfläche:	glänzend
Farbe:	klar
Dicke:	70 µm
Klebstoff:	True-Color-Protection- Technologie Eco-solvent, permanent
Abdeckung:	oberflächenvergütetes einseitig silikonisiertes Papier, weiß, 63 g/m ²
Klebkraft:	min. 15 N/25 mm (acc. to AFERA 5001, 24h contact)
Temperaturbeständigkeit:	von -40 bis + 90 °C
Verarbeitungstemperatur:	min. +10 ° Celsius
Schwer entflammbar:	selbstverlöschend, auf Stahl getestet
Standard Rollenbreiten:	104 cm, 136cm und 160 cm
Standard Rollenlänge:	50 m
Wicklung:	Film innen
Haltbarkeit:	5 Jahre im Außenbereich, unter mitteleuropäischen Normal- klima
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte
Lagerfähigkeit:	24 Monate in der Originalverpackung

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

AM-PLGUV

Produktbeschreibung:

Aristo AM-PLGUV ist eine 70 μm polymere PVC-Folie. Der klare Eco-Solvent-Kleber ist eine Spezialentwicklung und wurde im Projekt „True Colour Protection“ entwickelt. Er zeichnet sich durch eine hohe Neutralität aus und sorgt so für unverfälschte Farben des Drucks nach dem Laminiervorgang. Die Lebensdauer des Laminats ist mit bis zu 5 Jahren einzuplanen. In Bezug auf die Lebensdauer des laminierten Endprodukts kann die Lebensdauer vom Laminat nur ein Anhaltspunkt neben anderen Faktoren sein und bedarf den Eigentests der Anwender.

Verarbeitung:

Das laminierte Endprodukt kann kantengenau beschnitten werden, ohne dass unter normalen Umständen Gefahr besteht, dass Wasser zwischen Laminierfilm und Druck einzieht.

Der Laminierfilm hat beste Eigenschaften gegen Feuchtigkeit und Vergilbung.

Die Lebensdauer des Aristo AM-PLGUV Laminat beträgt ca. 5 Jahre im Außenbereich bei fachgerechter Anwendung. Da viele Faktoren die Haltbarkeit beeinflussen, kann die Lebensdauer des laminierten Endprodukts verkürzen. Hierzu sollte der Anwender Eigentests durchführen.