

AM-GRAFFITI

AM-GRAFFITI basiert auf einem transparentem Polyester Film. Es wurde entwickelt, um Drucke nach einer Verschmutzung durch Graffiti schnell und ein-fach reinigen zu können. Das AM-GRAFFITI hat eine gute Beständigkeit gegen Ethylacetat, MEK, IPA und Toluol, die zur Entfernung des Graffiti genutzt werden können.

Matchcode:	AM-GRAFFITI
Material:	Polyester
Oberfläche:	glänzend
Farbe:	transparent
Dicke:	75 µm
Abdeckung:	einseitig silikonisierter PET Film, 36 µm
Klebstoff:	transparent, permanent, Polyacrylat
Klebkraft:	21,4 N/25 mm nach FINAT 1 - 24 h (Durchschnittswert)
Temperaturbeständigkeit:	-5 °C bis +40 °C
Verarbeitungstemperatur:	ab 10 °C
Brandverhalten:	nicht geprüft
Haltbarkeit:	24 Monate im Außenbereich, vertikal verklebt, unter mittel-europäischen Normalklima
Standard Rollenbreiten:	1270 mm
Standard Rollenlänge:	50 m
Wicklung:	Film außen
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte
Lagerfähigkeit:	24 Monate in der Originalverpackung

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.